



FICHA TECNICA CORCHO MICROGRANULADO CV-SP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los tapones microgranulados CV-SP se producen mediante moldeo individual utilizando granulado esterilizado de 2-5 mm y una óptima densidad para proporcionar una adherencia perfecta al cuello de la botella, alta flexibilidad y neutralidad organoléptica. Son una solución perfecta para vinos con rotación moderada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tiempo de vida del tapón en la botella de 2 años.
- Natural, reciclable y biodegradable obtenido a partir de materias primas renovables.
- Excelentes propiedades físicas, mecánicas y organolépticas.
- Excelente homogeneidad y elasticidad.
- Elevada homogeneidad y garantía estructural.
- Medidas:
 - 38 mm x 24 mm.
 - 44 mm x 24 mm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES	METODOS	
DIMENSIONAL	Longitud	NV ± 0,5 mm	NP ISO 9727-1 / MI 21
	Diámetro	NV ± 0,5 mm	NP ISO 9727-1 / MI 21
FISICO	Densidad	280 ± 40 kg/m ³	NP ISO 9727-2 / MI 21
	Humedad	4 - 8 %	NP ISO 9727-3 / MI 13
MECANICO	Fuerza de compresión	90 ± 20 daN	NP 2803-3 / MI 20
	Recuperación	≥ 90%	ISO 9727-4 / MI 18
	Torsión	≥ 7 daN / cm ²	NP 2803 - 5 / MI 19
	Angulo de Torsión	≥ 35°	NP 2803 - 5 / MI 19
RENDIMIENTO	Fuerza de Extracción	25 ± 10 daN	ISO 9727-5 / MI 18
	Llenado de Simulación	Ausencia de fugas a 1,2 bar	ISO 9727-6 / MI 01
	Resistencia al agua hirviendo	Sin desagregación	NP 2803 - 7 / MI 02
	Absorción de agua a 50°C	≤ 45%	MI 16
QUIMICO	Microbiología	≤ 10 UFC / Corcho	NP ISO 10718 / MI 24
	Residuos de Peróxido	< 0,1 mg / Corcho	NP 4502 / MI 22
	Residuos Sólidos	< 2 mg / Corcho	ISO 9727-7 / MI 15
ORGANOLEPTICO	Análisis Sensorial	Ausencia de olores extraños	ISO 22308 / MI 05
	2,4,6 - TCA	≤ 2 ng/l	ISO 20752 / MI 25
	2,3,4,6, - TeCA	≤ LD	MI 26 - Método interno desarrollado para la detección y cuantificación de haloanisoles y hongos
	PCA	≤ LD	
	2,4,6 - TBA	≤ LD	
Hongos	≤ LD		

MI: Método Interno.
LD y LC: Límite de detección y límite de cuantificación por SPME / GC / MS calculado por método interno.

Nota: Estas especificaciones están garantizadas en la salida de fábrica y pueden cambiarse si previo aviso.





CONFORMIDAD ALIMENTARIA

Certificamos que todas las materias primas utilizadas en la producción de estos tapones, están en conformidad con la legislación nacional y comunitaria para productos que estén en contacto con los alimentos.

RECOMENDACIONES

Los tapones de corcho deben utilizarse durante los 6 meses posteriores a la fecha de fabricación y deben conservarse en su embalaje original hasta que se requiera su uso. Deben ser almacenados en un lugar limpio, ventilado e inodoro, lejos de productos de cloro, una temperatura estable entre 15 - 20°C y una humedad del 40 - 65%.



CONRAD VILA S.L.
Pza. Arango, 2 - 45612 Velada (Toledo) - ESPAÑA
T: 676 014 329 - info@conradvila.es
CIF: B-55063473

